

AmphiSilan Putzfestiger

Специальное средство для грунтовки, содержащее растворитель, с укрепляющим действием, для критических оснований при проведении наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Со средством AmphiSilan-Putzfestiger обеспечивается получение укрепляющих грунтовочных покрытий на критических основаниях, таких как мелящиеся или сильно впитывающие и старые окрашенные поверхности, шлифованные гипсовые поверхности, смытые клеевые краски и гипсокартонные плиты.</p> <p>Особенно хорошо подходит для упрочняющих грунтовочных окрашиваний на композиционных теплоизолирующих системах на базе полистирола или на теплоизолирующих штукатурках на базе полистирола.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ щелочестойкая; ■ без внутренних напряжений; ■ высокая проникающая способность; ■ не желтеет; ■ обладает диффузионной и сорбционной способностью.
Связующее	Акрилатная полимеризационная смола
Упаковка	10 л
Хранение	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: $\approx 0,8 \text{ г/см}^3$

Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	<p>В зависимости от структуры основания покрытие наносит кистью или распылением один или два раза методом «сырое по сырому». На основаниях, слабо впитывающих или впитывающих неравномерно, требующих упрочнения, можно нанести грунтовочное покрытие AmphiSilan-Putzfestiger, разбавленный макс. на 10% разбавителем Caparol AF-Verdüner .</p> <p>Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок. Дать поверхностям, прогрунтованным с помощью AmphiSilan-Putzfestiger, хорошо просохнуть перед последующей обработкой (при 20 °C, не менее 12 часов; при более низких температурах – соответственно больше, при необходимости – несколько дней).</p>
Разбавление	При необходимости разбавлять исключительно разбавителем Caparol AF-Verdüner.
Расход	Прибл. 150–300 мл/м ² в зависимости от структуры и впитывающей способности основания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.



Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и сушке: Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 12 часов. При более низких температурах в помещении и на стенах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки, при необходимости несколько дней.
Инструменты	Нанесение покрытий осуществляется с помощью кистей, стойких к растворителям, хорошо втирая материал в поверхность. Нанесение распылением (Airless), с помощью подходящих безвоздушных распылителей. Не применять распылители на сжатом воздухе, иначе могут образоваться взрывоопасные воздушные смеси.
Чистка инструментов	Очистка рабочих инструментов производится с применением уайт-спирита.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар

Замечание

Указания для безопасного применения	<p>Воспламеняема.</p> <p>Часто повторяемый контакт может привести к шершавости или трещинам на коже.</p> <p>Не допускать попадания в руки детей. Емкости следует держать плотно закрытыми и хранить их в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.</p> <p>Продукт следует хранить на расстоянии от источников воспламенения. Не курить.</p> <p>Избегать попадания в глаза или на кожу. При проглатывании рвоту вызывать нельзя. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать респиратор.</p> <p>Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву.</p> <p>Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.</p>
Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Не применять в чувствительных зонах без достаточной продолжительности времени сушки. В помещениях, в которых хранятся продукты питания, не разрешается применять лакокрасочные материалы, содержащие растворители.
Утилизация	Грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger нельзя смешивать с другими материалами. Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Продукты данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 680 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-GF02
Декларация состава	Раствор искусственной смолы, органический растворитель, аддитивы.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании SaraGol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания SaraGol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация G670R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de