ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Информация для проектировщиков и пользователей

REESA Fassadenfarbe 6W007

Диффундирующая матовая краска с высокой кроющей способностью, усиленная силоксаном

Материал:

Дисперсионная краска для устойчивых к погодным условиям фасадных покрытий. Фасадная краска REESA Fassadenfarbe отличается простотой в применении, быстрым высыханием и высокой кроющей способностью. Усиленное силоксаном покрытие диффундирует и обладает высокой устойчивостью к атмосферному воздействию. Преждевременная высокая влажность может привести к концентрированному или частичному вымыванию водорастворимых вяжущих компонентов покрытия. Компоненты, приводящие после вымывания к появлению глянца и/или изменению цвета поверхности, остаются водорастворимыми и могут легко смываться. Работы по нанесению лакокрасочного покрытия проводить только при благоприятных погодных условиях.

Сфера применения:

REESA Fassadenfarbe используется в жилых и производственных помещениях.
Подходящие основания: минеральная штукатурка, полимерная штукатурка, бетон, известково-песчанный кирпич, неповрежденный старые лакокрасочные покрытия на базе полимерной дисперсии.

Проверка основания:

См. VOB (правила выполнения подрядно-строительных работ), часть C, DIN 18363 разд. 3.1.1

Характеристики основания:

Основание должно обладать несущей способностью, быть твердым, прочным, сухим, чистым и свободным от веществ, препятствующих адгезии. Непрочные, отслаивающиеся и рыхлые старые покрытия полностью удалить. Удалить плесень, водоросли и мох, обработать основание средством REESATOX и дать высохнуть. Участки со свеженанесенной штукатуркой флюатировать и промыть водой. Для нанесения первичных и обновляющих покрытий руководствоваться требованиями по подготовке основания. См. VOB (правила выполнения подрядно-строительных работ), часть C, DIN 18363 разд. 2.1.

REESA – СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Грунтование:

Загрунтовать основание в соответствие с его характеристиками и впитывающей способностью.
Сильно впитывающие основания: REESA Tiefgrund или REESA GRUND-OL.
При необходимости мокрым по мокрому.
Не впитывающие основания: REESA Renoviergrund.
Грунтовку следует разбавлять так, чтобы она давала матовое высыхание, избегать образования на поверхности глянцевых участков.
Соблюдайте соответствующие техническое описание продукта.

Промежуточное покрытие:

1 x REESA Fassadenfarbe, разбавление водой – макс. до 5 %.

Финишное покрытие:

1 x REESA Fassadenfarbe, разбавление водой – макс. до 3 %.

Важно:
Технический уровень: оттенки из органических пигментов обладают ограниченной светоустойчивостью, оттенки из неорганических пигментов имеют напротив высокий уровень светоустойчивости.

Примечание:
приводимые данные базируются на практическом опыте. Вы вправе самостоятельно проверить материал на пригодность. При возникновении каких-либо вопросов по применению просим обращаться за консультациями непосредственно в наш технический отдел. Ввиду большого многообразия возможностей использования и методов нанесения мы не можем брать на себя какие-либо обязательства в отношении приведенных здесь указаний. С выходом новой редакции технического описания данного материала, обусловленной его дальнейшим у совершенствованием, настоящая редакция теряет свою силу.
Дата издания: октябрь 2014.

Suding & Soeken GmbH & Co. KG · Lack- und Farbenfabrik seit 1888 · Funkschneise 8 · 28309 Bremen · Deutschland
TeleFon + 49 (0) 421 41 00 2-0 · TeleFax + 49 (0) 421 45 13 75 · E-Mail: info@reesa.de · Internet: www.reesa.de

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сфера применения:	для наружных работ
Тип материала:	усиленная силоксаном дисперсионная краска на акрилатном вяжущем
Артикул:	**6 W 007**
Колерование:	на пастельные тона – основной и колерованные тона
Температура применения:	температура основания и воздуха мин. + 8°C
Нанесение:	кисть, валик, распыление, безвоздушный способ
Вязкость на момент поставки:	тиксотропная краска
Вязкость при распылении:	зависит от применяющегося оборудования
Параметры распыления	
Распылитель / давление распыления:	насадка D23 = 165 - 190 бар насадка D27 = 160 - 185 бар
Разбавление:	прим. 1-2 % воды
Расход:	прим. 160 мл/м² на нанесение
Время высыхания при t +20°C и влажности:	до нанесения следующего слоя прим. 16 ч.
Содержание летучих органических соединений (VOC):	прим. 13 г/л
Содержание сухого остатка по массе:	прим. 72%
Плотность:	прим. 1,7 г/см³
Очистка инструмента:	обработать мылом и водой непосредственно после использования
Условия хранения:	Вскрытые емкости хранить герметично закрытыми. Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения:	прим. 12 месяцев в оригинальной закрытой емкости.
Индекс согласно Правилам обращения с опасными веществами:	см. паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС.